



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## ALUKSYL 0910

PN:KT-V-26-01-10

### Název výrobku

ALUKSYL vypalovací žáruvzdorná stříbřenka.

### Složení

Disperze hliníkové pasty v pryskyřici a směsi speciálních organických rozpouštědel.

### Odstín

Normalizovaný odstín stříbrný 0910

### Použití

Aluksyl je určený k nátěrům kamen, rour, výfuků, topných těles a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500°C. Barvu důkladně promíchejte, nanásejte štětcem nebo stříkáním v 1 až 2 vrstvách.

### Ředidlo

S 6005

### Vydatnost

10-15 m<sup>2</sup>/kg

### Nanášení

Štětcem, válečkem, stříkáním

### KLASIFIKACE - Xn-Zdraví škodlivý.

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

### Vzhled

středně viskozni kapalina, bez cizích mechanických nečistot mírné odsazení části pojiva, tvorba rozmíchatelné usazeniny a tvorba škráloupu do 1% obsahu je povolena

### Obsah netěkavých složek

2 hod/135 °C 32 %

### Výtoková doba

v s trysky 4 mm při 23°C 20-40

### Doba zasychání

Stupeň 1 5 hod.

Vypálení barvy vrstvy se vypalují jednotlivě po 2-5 hodinách zasychání při teplotě 250 °C cca 15 min.

### Vzhled

hladký, slitý, bez povrchových defektů

**Stupeň lesku** 1-2

**Stupeň kryvosti** 1-2

### Balení

80g, 400g, 1 kg, 3 kg, 10kg

**Záruční doba:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu