



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## ALUKSYL 0199

PN:KT-V- 26- 01-10

### Název výrobku

ALUKSYL vypalovací silikonová žáruvzdorná barva

### Složení

Dispergace pigmentu v pryskyřici a směsi speciálních organických rozpouštědel .

### Odstín

Normalizovaný odstín černý 0199

### Použití

Aluksyl je určený k nátěrům kamen, rour, výfuků, topných těles a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500°C. Barvu důkladně promíchejte, nanášejte štětcem nebo stříkáním v 1 až 2 vrstvách.

### Ředidlo

S 6005

### Vydatnost

10-15 m<sup>2</sup>/kg

### Nanášení

Štětce, válečkem, stříkáním.

### Vzhled

středně viskozní kapalina bez cizích mechanických nečistot mírné odsazení části pojiva, tvorba rozmíchatelné usazeniny a tvorba škráloupu do 1% obsahu je povolena.

### Obsah netěkavých složek

v % 2 hod/135°C 32 %

### Výtoková doba v s

trysky 4 mm při 23°C 20-40

### Doba zasychání

Stupeň 1

v hod

5 hod.

Vypálení nátěru - vrstvy se vypalují jednotlivě po 2-5 hodinách zasychání při teplotě 250 °C cca 15min.

Nátěr lze vypálit i přímo při provozu zařízení. Zasychání i na vzduchu. V takovém případě je nutné zajistit, aby nátěr nepřišel do styku s vlhkem.

### Vzhled

hladký, slitý

**Stupeň lesku** 1-2

**Stupeň kryvosti** 1-2

**KLASIFIKACE Xn-Zdraví škodlivý**

### Balení

80g, 400g, 1 kg,

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

**Záruční doba:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.