



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

STŘÍBRNÁ BARVA 0910  
ZLATÁ BARVA 0966

PN:KT-V- 24- 01-10

#### Název výrobku

Stříbrná barva 0910

Zlatá barva 0966

#### Složení

Disperze organických a anorganických pigmentů v roztoku alkydové pryskyřice a organických rozpouštědel s přísadou sušidla.

#### Odstín

Normalizované odstíny stříbrný a zlatý

#### Použití

Barva je určena pro vrchní nátěr dřeva a kovu pro vnitřní i venkovní prostředí. Čerstvé neproschlé nátěry nesmí být do 24 hodin vystaveny přímým slunečním vlivům. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

#### Ředidlo

S 6006

#### Vydatnost

0,6-0,8 m<sup>2</sup>/g

#### Nanášení

Štětcem

**KLASIFIKACE - Xn-Zdraví škodlivý. Hořlavý.**

#### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

#### Vzhled

středně viskozní kapalina, bez cizích mechanických nečistot mírné odsazení částí pojiva, tvorba rozmíchatelné usazeniny a tvorba škráloupu do 1% obsahu je povolena

#### Obsah netěkavých složek

2 hod/135 °C min 58%

#### Výtoková doba

trysky 4 mm při 23°C 110-170

#### Doba zasychání

Stupeň 1

v hod max.12

#### Stupeň lesku

3

#### Stupeň kryvosti

2

#### Stupeň přilnavosti

0

#### Balení

80g,300g

**Záruční doba:** 12 měsíců od data uvedeného na obalu