



# KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA  
Hornátky 1  
277 11 Neratovice

## DILEP V 7505

PN:KT-V- 3-01-09

### Název výrobku

Disperzní lepidlo univerzální - DILEP 7505

### Složení

Směs plnidel dispergovaná ve vodní disperzi polymerů s přísadou speciálních additiv a fungicidních prostředků.

### Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném odstínu 0100

### Použití

Používá se k lepení keramických, skleněných, dřevěných a umělohmotných obkladaček a dlažeb v interiérech k lepení mozaikových parket. Vhodné podklady: beton, pórobeton, sádkarton atd. Teplota při aplikaci +5 až +25 C. Před použitím je nutné V 7505 řádně rozmíchat. Své podklady nutno předem napustit DILEPEM zředěným vodou v poměru 1:3-4. Zasychání penetrace -cca 4 hodiny.

- Lepení obkladaček a dlažeb: Lepení provádíme na rovný, odmaštěný a očištěný povrch. DILEP se na obkladačku nanese stěrkou a obkladačka se přitiskne na podklad. Dostatečné přilnutí na podklad nastává během několika sekund. Velikost spár se vymezuje rozpěrnými kolíčky. Po dokonalém proschnutí se spáry zatřou spárovací hmotou (popř. cementovým mlékem nebo sádrou) a vlhkým hadrem se povrch obkladu vyčistí a vyleští.
- Lepení mozaikových parket: Nanesení lepidla V 7505 na podklad zubovou stěrkou v síle 1-2 mm. Mozaikové parkety se kladou do lepidla ihned po jeho nanesení nejpozději do 3 minut. Vrstva lepidla nesmí povrchově zaschnout. K dokončovacím úpravám mozaikových parket (broušení, pastování) a k běžnému provozu může být překročeno nejdříve 48 hodin po ukončení kladení.

### Ředidlo

Voda

### Vydatnost

700g na 1m<sup>2</sup>

### Nanášení

stěrkou

**KLASIFIKACE: není nebezpečnou látkou**

### První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí, vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

### Vzhled

neprůhledná pastovitá hmota, bez mechanických nečistot, našedlého odstínu

### Obsah netěkavých složek

2 hod/ 130 °C min. 60%

### Doba zasychání

stupeň 1 max. 15

### Balení

1,5 kg + 500 g zdarma

**Záruční doba:** 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu