



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice
EPROKITT

PN-KT-P-48-01-03

Název výrobku

Eprokitt

Složení

Je disperze anorganických pigmentů ve středněmolekulární epoxidové pryskyřici modifikované zvláčňovadlem

Odstín

Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaném odstínu černošedý

Použití

Dvousložkový epoxidový tmel pro lepení, keramiky, kovů, dlaždic, skla, dřeva, stavebních hmot, laminátů, lehčeného polystyrenu.

Směs se nanáší na suchý, čistý, odmaštěný a případně obroušený povrch. Eprokitt se dokonale smísí s tvrdidlem P 11 v poměru 100 hm.dílů eprokittu/2,6 hmot.dílům tvrdidla P 11.

Dodržujte míšící poměr a nepřipravujte větší množství směsi, než stačí zpracovat do 45 min. při teplotě 15-20°C.

Připravenou směs naneste na lepené plochy a následně přikličte k sobě tak, aby po celé délce dobře přilehly a spoj fixujte. Optimální tloušťka nánosu je asi 0,1 mm. Vytvrzuje se při normální nebo zvýšené teplotě do 60°C.

Ředidlo

aceton

Tužení:

100 hmot.dílů Eprokittu : 2,6 hmot.dílů P 11

Zpracovatelnost tmelu:

je 45 minut při teplotě 20°C.

Vytvzení:

povrchové zatuhnutí do 24 hodin,

dokonalé vytvrzení po 5-7 dnech při teplotě 20°C

Nanášení

stěrkou, špachtlí

Bezpečnost a ochrana zdraví

KLASIFIKACE: C - Žíravý (platí pro tvrdidlo P 11)

První pomoc:

Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch, při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody a ošetřete reparačním krémem. Nepoužívejte organická rozpouštědla. Při zasažení očí vymývejte oči tekoucí vodou po dobu nejméně 15 min. a vyhledejte lékaře.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu klid, zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou. .

Vzhled

tmavá pastovitá hmota, bez mechanických nečistot

Obsah netěkavých složek

2 hod/ 130 °C min.63%

Doba zasychání

stupeň 1

24 hodin

Balení

500 g

Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu

