



KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

KITTFORT PRAHA
Hornátky 1
277 11 Neratovice

RENOLAST

Název výrobku

Renolast asfaltohliníková hmota

Složení

Dispergace pigmentu v pryskyřici a směsi speciálních organických rozpouštědel .

Odstín

Normalizovaný odstín stříbrný

Použití

Používá se jako izolační nátěrová hmota na povrchovou střešní krytinu, na nátěry zdiva ,betonu,dřeva kde se kromě konverzačního účinku vyžaduje odrazení slunečních paprsků.Tím se snižuje povrchová teplota nátěrové plochy podstřešní a vnitřních prostorů.NH není vhodná pro styk s potravinami ,pitnou vodou a krmivly.

Redidlo

Výrobek se dodává v konzistenci pro přímé použití

Vydatnost

8 - 10 m²/kg

Nanášení

Štětcem, válečkem, stříkáním.

Vzhled

středně viskozni kapalina bez cizích mechanickýc nečistot mírné odsazení části pojiva, tvorba rozmíchatelné usazeniny a tvorba škráloupu do 1% obsahu je povolena.

Obsah netěkavých složek

v % 2 hod/135°C 42 %

Vzhled

hladký, slitý

Stupeň lesku

4

Stupeň kryvosti

1

KLASIFIKACE Xn-Zdraví škodlivý

Balení

3,7,16,30 kg

První pomoc

Při zdravotních potížích, při náhodném požití a zasažení očí , vždy vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace z etikety.

Při nadýchání: přemístit postiženého na čerstvý vzduch , zajistit mu klid , zabránit podchlazení.

Při požití: nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody.

Při zasažení kůže: odložit kontaminovaný oděv a kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem

Při zasažení očí: vyplachovat 10 až 15 minut čistou vodou.

Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu.